

Bezeichnung der Aluminumlegierung	
Werkstoffkurzzeichen	AlMg1
Werkstoff-Nr.	3.3315.24
Chemische Zusammensetzung von Massenanteilen in %	
Magnesium (Mg)	0,7 – 1,1
Aluminium (Al)	Rest
Mechanische Eigenschaften	
Streckgrenze RP 0,2 N/mm ²	95
Zugfestigkeit Rm N/mm ²	125
Bruchdehnung A5 %	8
Brinellhärte HB	42
Spezifisches Gewicht g/cm ³	2,69
Andere Eigenschaften	
Wärmeleitfähigkeit W/(cm*K)	1.7 – 1.9
Wärmeausdehnungskoeffizient cm/(10 ⁶ *cm*K) (20-100 °C)	23.6
E-modul KN/mm ²	70